Bostik H550 Seal'n'Bond All-in-One - Cola e veda híbrido para usos gerais 290 ml

Referências: 7080217 · 7080218 · 7080218P

- Cola e veda híbrido universal de elevada qualidade, com forte poder de colagem
- Colagem e selagem em interiores e exteriores, com elasticidade permanente
- Isento de isocianatos, solventes e silicone; sem retração nem bolhas após a cura
- Resistente aos raios UV, à humidade, aos fungos e às condições climáticas
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, incluindo superfícies húmidas
- Cura neutra, praticamente sem odor e não corrosivo para metais
- Absorve vibrações acústicas e mecânicas
- Cola e veda pedra, cimento, vidro, gesso cartonado, PVC, plásticos rígidos, cerâmica, metais, fibrocimento e madeira
- Certificação ISEGA para utilização na indústria alimentar
- Cumpre as especificações BREEAM de qualidade do ar interior (emissões de COV) e tem classificação Emicode EC1 Plus



Modo de aplicação

- Aplicar com temperatura do ar e da superfície entre +5 °C e +40 °C
- As superfícies devem estar sólidas, limpas e desengorduradas; limpar previamente com Bostik T100 Universal Cleaner
- Superfícies muito porosas devem ser tratadas com o primário Bostik B1
- Juntas até 10 mm de largura: relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm; acima de 10 mm, a profundidade deve ser 1/3 da largura + 6 mm
- Em colagem, aplicar em cordões verticais com 10-20 cm entre si e não aplicar no perímetro, para permitir a ventilação necessária à cura; não aplicar por pontos
- Usar fita adesiva de dupla face com 3 mm de espessura para fixar os elementos nas primeiras 24 horas e garantir a espessura do cordão
- Alisar a junta com Bostik T500 Finishing Soap
- Admite tintas de base aquosa e a maioria das tintas bicomponentes: passar uma esponja tipo Scotch-Brite, pintar alguns dias após a aplicação e testar a compatibilidade
- Produto não curado remove-se com Bostik Cleaner; após a cura, só mecanicamente; mãos com Bostik Wipes

Limitações e segurança

- São sempre recomendados ensaios prévios de aderência
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas
- Não indicado para pedra natural nem espelhos
- Não indicado para contacto com cloro, como em piscinas
- Consulte a ficha de dados de segurança do produto antes de utilizar

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Bostik H550 Seal'n'Bond All-in-One - Cola e veda híbrido pa... (cont.)

Características técnicas

Dados técnicos	Branco	Cinza	Preto
Base	**Híbrida**	**Híbrida**	**Híbrida**
Cor	**Branco**	**Cinza**	**Preto**
Conteúdo	**290 ml (cartucho)**	**290 ml (cartucho)**	**290 ml (cartucho)**
Densidade	**1,56 g/ml (ISO 1183-1)**	**1,56 g/ml (ISO 1183-1)**	**1,56 g/ml (ISO 1183-1)**
Formação de pele	**10 min (+23 °C / 50% H.R.)**	**10 min (+23 °C / 50% H.R.)**	**10 min (+23 °C / 50% H.R.)**
Velocidade de cura	**2-3 mm/24 h (+23 °C / 50% H.R.)**	**2-3 mm/24 h (+23 °C / 50% H.R.)**	**2-3 mm/24 h (+23 °C / 50% H.R.)**
Dureza Shore A	**52**	**52**	**52**
Módulo a 100%	**1,15 N/mm² (DIN 53504 S2)**	**1,15 N/mm² (DIN 53504 S2)**	**1,15 N/mm² (DIN 53504 S2)**
Resistência à tração	**2,00 N/mm² (DIN 53504 S2)**	**2,00 N/mm² (DIN 53504 S2)**	**2,00 N/mm² (DIN 53504 S2)**
Alongamento à rutura	**350%**	**350%**	**350%**
Escorrimento	**< 2 mm (ISO 7390)**	**< 2 mm (ISO 7390)**	**< 2 mm (ISO 7390)**
Temperatura de aplicação	**+5 °C a +40 °C**	**+5 °C a +40 °C**	**+5 °C a +40 °C**
Resistência à temperatura	**-40 °C a +120 °C**	**-40 °C a +120 °C**	**-40 °C a +120 °C**
Validade	**18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**	**18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**	**18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco, entre +5 °C e +25 °C, protegido do gelo**	**Local seco, entre +5 °C e +25 °C, protegido do gelo**	**Local seco, entre +5 °C e +25 °C, protegido do gelo**
Normas	**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM; EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM**	**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM; EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM**	**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM; EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM**
Certificações	**Emicode EC1 Plus; ISEGA; A+ (regulamento francês de COV)**	**Emicode EC1 Plus; ISEGA; A+ (regulamento francês de COV)**	**Emicode EC1 Plus; ISEGA; A+ (regulamento francês de COV)**
Referência Maqser	**7080217**	**7080218**	**7080218P**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt