Bostik S350 Portas e Janelas - Silicone neutro para caixilharia 300 ml

Referências: 7080224 · 7080226

- Silicone neutro de alta qualidade e elevada elasticidade, com alongamento à rutura de 500 %
- Selante elástico e duradouro para juntas em caixilharias, aros de portas, fachadas, envidraçados, sanitários e juntas de dilatação
- Cura neutra e sem odor
- Formulação 0% MEKO, sem pictogramas de perigo
- Resistente à água, aos raios UV e às condições climáticas
- Boa aderência sem primário à generalidade das superfícies
- Não corrosivo para metais
- Classificado segundo a EN 15651 para fachadas (F), envidraçados (G) e sanitários (S)



Modo de aplicação

- Aplicar com temperatura ambiente e das superfícies entre +5 °C e +40 °C
- As superfícies devem estar sólidas, limpas e desengorduradas; limpar previamente com Bostik Cleaner
- Superfícies porosas devem ser tratadas com Bostik Primer
- Aplicar com uma pistola profissional para selantes
- Juntas até 10 mm de largura: relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm; acima de 10 mm, a profundidade deve ser 1/3 da largura + 6 mm
- Alisar com Bostik Finisher
- Produto não curado e ferramentas limpam-se com Bostik Cleaner; após a cura, só mecanicamente; mãos com Bostik Wipes

Limitações e segurança

- São sempre recomendados testes prévios de aderência
- Não admite pintura: se for necessário pintar as zonas envolventes, proteger previamente a junta com fita de pintura
- Não indicado para aquários e terrários
- Pode descolorar em locais escuros e em contacto com agentes químicos
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno e superfícies betuminosas
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros e pode provocar uma reação alérgica: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Dados técnicos	**Transparente**	**Cinza alumínio**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Bostik S350 Portas e Janelas - Silicone neutro para caixilha... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	Transparente	Cinza alumínio
Base	**Silicone neutro de cura oxima (2-pentanona oxima), isento de MEKO**	**Silicone neutro de cura oxima (2-pentanona oxima), isento de MEKO**
Cor	**Transparente**	**Cinza alumínio**
Conteúdo	**300 ml (cartucho)**	**300 ml (cartucho)**
Densidade	**0,996 g/ml (ISO 1183-1)**	**0,996 g/ml (ISO 1183-1)**
Rácio de aplicação	**260 g/min (Ø 3 mm / 6,3 bar)**	**260 g/min (Ø 3 mm / 6,3 bar)**
Formação de pele	**10 min (+23 °C / 50% H.R.)**	**10 min (+23 °C / 50% H.R.)**
Velocidade de cura	**2-3 mm/24 h (+23 °C / 50% H.R.)**	**2-3 mm/24 h (+23 °C / 50% H.R.)**
Dureza Shore A	**13 (DIN 53505)**	**13 (DIN 53505)**
Módulo a 100%	**0,35 N/mm² (DIN 53504 S2)**	**0,35 N/mm² (DIN 53504 S2)**
Alongamento à rutura	**500% (DIN 53504 S2)**	**500% (DIN 53504 S2)**
Movimento de junta	**20%**	**20%**
Temperatura de aplicação	**+5 °C a +40 °C**	**+5 °C a +40 °C**
Resistência à temperatura	**-50 °C a +120 °C**	**-50 °C a +120 °C**
Validade	**18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**	**18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco e fresco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo e da luz**	**Local seco e fresco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo e da luz**
Normas	**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM; EN 15651-2: G-CC 20LM; EN 15651-3: S XS2**	**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM; EN 15651-2: G-CC 20LM; EN 15651-3: S XS2**
Referência Maqser	**7080224**	**7080226**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt