Bostik Perfect Seal Selante Acrílico - Selante acrílico pintável branco 300 ml

Referência: 7080234

- Selante de base acrílica para preenchimento de fissuras
- Pode ser pintado após a cura
- Flexibilidade permanente
- Boa aderência à maioria das superfícies
- Resistente aos raios UV e às condições climáticas
- Resiste à abrasão e a impactos que não danifiquem a camada superficial do selante
- Mantém as características em aplicações entre -20 °C e +70 °C
- Em interiores: juntas de caixilharia, fissuras e cavidades e remates de rodapés; em exteriores, apenas em locais abrigados



Modo de aplicação

- Aplicar com temperatura ambiente e das superfícies entre +5 °C e +40 °C
- As superfícies devem estar sólidas, limpas, secas e desengorduradas
- Juntas até 10 mm de largura: relação largura/profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm; acima de 10 mm: profundidade igual a 1/3 da largura + 6 mm
- Utilizar cordão de fundo de junta em PE de diâmetro adequado
- Preencher a junta de uma só vez, sem vazios nem ar retido
- Alisar com espátula e, de seguida, com Bostik Finisher
- Limpar o produto não curado com água; após a cura, remover mecanicamente

Limitações e segurança

- Fazer testes de aderência antes de aplicar
- Não aplicar no exterior durante períodos de chuva
- Em exteriores, utilizar apenas em locais abrigados
- Não pintar durante a cura, para evitar a fissuração da tinta
- Utilizar as embalagens abertas o mais rapidamente possível
- Consulte a ficha de dados de segurança do fabricante antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Acrílica**
Cor	**Branco**
Conteúdo	**300 ml (cartucho)**
Densidade	**1,65 g/ml (ISO 1183-1)**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Bostik Perfect Seal Selante Acrílico - Selante acrílico pintáv... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Formação de pele	**≈ 40 min (+23 °C, 50 % HR)**
Pintável	**Sim, após a cura**
Resistência à temperatura	**-20 °C a +70 °C**
Temperatura de aplicação	**+5 °C a +40 °C**
Validade	**24 meses, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco e fresco, entre +10 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo e da luz**
Embalagem	**Caixa de 25 unidades**
Referência Maqser	**7080234**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt