# Domax DL 5.72 - Pasta vedante anaeróbica com PTFE para tubos 50 ml

**Referência:** 7080374

- Cola anaeróbica de um só componente, especialmente concebida para unir metal a metal
- Solidifica à temperatura ambiente quando privada de oxigénio
- Mantém-se inativa em contacto com o oxigénio do ar, razão pela qual a embalagem contém uma parte de ar
- Vedante para tubos roscados até R 2", em pasta com PTFE, aprovado para água potável
- Manuseável ao fim de 30 a 60 minutos e cura completa em 6 a 24 horas, à temperatura ambiente
- Pasta de cor branca, com viscosidade dinâmica de 57 500 mPa·s
- Fornecido em embalagens de 12 unidades de 50 ml




## Modo de aplicação

- Para melhores resultados, desengordurar as superfícies antes da aplicação
- Aplicar nas superfícies metálicas a unir; a cola cura quando a junta fica fechada e sem contacto com o ar

## Limitações e segurança

- Para vedação de tubos roscados metálicos, até R 2" e folga máxima de 0,3 mm
- Manter a embalagem bem fechada até à utilização e armazenar ao abrigo da luz solar, em local seco, fresco e bem ventilado
- Provoca irritação cutânea e ocular grave, pode provocar reação alérgica cutânea e irritação das vias respiratórias: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Base | **Adesivo anaeróbico monocomponente (ésteres metacrílicos)** |
| Cor | **Branco** |
| Conteúdo | **50 ml** |
| Densidade | **1,01 g/cm³ (a 20 °C)** |
| Ponto de inflamação | **Superior a 100 °C (vaso fechado)** |
| Aplicação preferencial | **Vedação de tubos roscados (pasta com PTFE, aprovada para água potável)** |
| Aderência | **Média** |
| Viscosidade | **Alta (57 500 mPa·s)** |
| Velocidade de endurecimento | **Demorado** |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

# Domax DL 5.72 - Pasta vedante anaeróbica com PTFE para t... (cont.)

| Características técnicas (cont.) | |
|---|---|
| Para uniões roscadas até | **R 2"** |
| Folga (D-d)/2 | **Máxima 0,3 mm** |
| Tempo de manipulação (metal/metal, à temperatura ambiente) | **30-60 min** |
| Cura completa (à temperatura ambiente) | **6-24 h** |
| Resistência à temperatura | **-55 °C a +150 °C** |
| Armazenamento | **Na embalagem original, protegida da luz solar, em local seco, fresco e bem ventilado** |
| Embalagem | **Caixa de 12 unidades** |
| Referência Domax | **140572** |
| Referência Maqser | **7080374** |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt