Domax DL 6.38 - Cola anaeróbica retentora de alta resistência 50 ml

Referência: 7080386

- Cola anaeróbica de um só componente, especialmente concebida para unir metal a metal
- Solidifica à temperatura ambiente quando privada de oxigénio
- Mantém-se inativa em contacto com o oxigénio do ar, razão pela qual a embalagem contém uma parte de ar
- Por efeito capilar, penetra e preenche as folgas mais pequenas
- Retentor de grande resistência, com aderência super-forte e endurecimento super-rápido
- Manuseável ao fim de 5 a 20 minutos e cura completa em 3 a 6 horas, à temperatura ambiente
- Líquido de cor verde, com viscosidade dinâmica de 3000 mPa·s
- Fornecido em embalagens de 12 unidades de 50 ml



Modo de aplicação

- Para melhores resultados, desengordurar as superfícies antes da aplicação
- Aplicar nas superfícies metálicas a unir; a cola cura quando a junta fica fechada e sem contacto com o ar

Limitações e segurança

- Concebida para uniões metal com metal
- Manter a embalagem bem fechada até à utilização e armazenar ao abrigo da luz solar, em local seco, fresco e bem ventilado
- Provoca irritação cutânea e ocular grave, pode provocar reação alérgica cutânea e irritação das vias respiratórias: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Adesivo anaeróbico monocomponente (ésteres metacrílicos)**
Cor	**Verde**
Conteúdo	**50 ml**
Densidade	**1,1 g/cm³ (a 25 °C)**
Ponto de inflamação	**Superior a 100 °C (vaso fechado)**
Aplicação preferencial	**Retenção de grande resistência**
Aderência	**Super-forte**
Viscosidade	**Superior (3000 mPa·s)**
Velocidade de endurecimento	**Super-rápido**
Para uniões roscadas até	**M36**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Domax DL 6.38 - Cola anaeróbica retentora de alta resistên... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Folga (D-d)/2	**Aconselhada 0,05 mm; máxima 0,15 mm**
Tempo de manipulação (metal/metal, à temperatura ambiente)	**5-20 min**
Cura completa (à temperatura ambiente)	**3-6 h**
Resistência à temperatura	**-60 °C a +150 °C**
Armazenamento	**Na embalagem original, protegida da luz solar, em local seco, fresco e bem ventilado**
Embalagem	**Caixa de 12 unidades**
Referência Domax	**140638**
Referência Maqser	**7080386**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt