Tectane HT300 - Silicone de juntas de motor para alta temperatura

Referências: 70804610 · 70804611

- Silicone acético formador de juntas, indicado para aplicações sujeitas a altas temperaturas
- Embalagem pressurizada (pressure pack): não necessita de pistola de aplicação
- Resistência à temperatura após a cura: preto de -50 °C a +200 °C; vermelho de -60 °C a +300 °C
- Resistente a óleos de motor, fluidos de transmissão, água e anticongelantes
- Boa aderência sem primário à generalidade das superfícies: vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, chapa, metal e madeira pintada
- Para juntas de cárteres, caixas de velocidades, juntas da cabeça do motor, tampas de diferencial, bombas de água e transmissões
- Selagem de sistemas de aquecimento, como fornos e lareiras
- Embalagem reutilizável, se não for usado todo o conteúdo
- Fornecido em embalagens de 12 unidades



Modo de aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas e sem partículas soltas
- Recomenda-se sempre um teste prévio de compatibilidade e aderência
- Usar luvas e óculos de proteção
- Retirar a tampa, cortar o bico no diâmetro pretendido, remover a patilha de segurança e rodar o bico cerca de 90°
- Aplicar pressionando a alavanca: a quantidade de produto depende da pressão exercida
- Se não usar todo o conteúdo, rodar o bico para a posição original; a embalagem pode ser reutilizada
- Alisar com Bostik Finisher; limpar o produto não curado e as ferramentas com Bostik Cleaner e, após a cura, remover mecanicamente

Limitações e segurança

- Não recomendado sobre cimento, pedra natural e materiais suscetíveis de corrosão, como chumbo, cobre ou aço zincado
- Não indicado para PP, PE, Teflon e superfícies betuminosas
- Não utilizar em unidades de vidro duplo
- Não admite pintura: se for necessário pintar as zonas envolventes, proteger a junta com fita de pintura
- Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor; nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Dados técnicos	Preto	Vermelho
Base	**Silicone acético**	**Silicone acético**
Cor	**Preto**	**Vermelho**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Tectane HT300 - Silicone de juntas de motor para alta temp... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	Preto	Vermelho
Conteúdo	**200 ml (embalagem pressurizada)**	**200 ml (embalagem pressurizada)**
Densidade	**1,03 g/cm³**	**1,08 g/cm³**
Formação de pele (+23 °C / 50 % HR)	**10 minutos**	**5 minutos**
Cura (+23 °C / 50 % HR)	**2 mm/24 h**	**1,5 mm/24 h**
Dureza Shore A (DIN 53505)	**20**	**30**
Alongamento à rutura (DIN 53504)	**450 %**	**> 300 %**
Resistência à tração (DIN 53504)	**1,8 MPa**	**Não indicado**
Módulo a 100 % (DIN 53504)	**Não indicado**	**0,5 MPa**
Temperatura de aplicação	**+5 °C a +35 °C**	**+5 °C a +35 °C**
Resistência à temperatura (após cura)	**-50 °C a +200 °C**	**-60 °C a +300 °C**
Validade	**24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**	**24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco e fresco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo e da luz**	**Local seco e fresco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo e da luz**
Embalagem	**Caixa de 12 unidades**	**Caixa de 12 unidades**
Referência Maqser	**70804610**	**70804611**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt