Versachem Mega Grey - Silicone forma-juntas cinzento de alto desempenho 85 g

Referência: 7080631

- Silicone RTV monocomponente forma-juntas, que cura com a humidade do ar numa borracha de silicone flexível
- Concebido para elevada rigidez, vibração intensa e alto desempenho
- Pasta que não escorre, impermeável e de odor reduzido
- Não corrosivo para aço, ferro e alumínio e seguro para sensores de oxigénio
- Resiste ao envelhecimento e às intempéries
- Resiste a óleo de motor, água, misturas de anticongelante e óleo de transmissão
- Substitui juntas de borracha, cortiça, feltro, papel, compósito e silicone
- Para tampas de válvulas, bombas de água, cárteres de transmissão, extremos do coletor de admissão e caixas de termóstato
- Fornecido em embalagens de 12 unidades



Modo de aplicação

- Limpar as superfícies com um solvente que não deixe resíduos e garantir que estão secas
- Cortar o bico e aplicar um cordão contínuo de 2 a 6 mm numa das superfícies, contornando todos os furos dos parafusos
- Montar as peças com o silicone ainda fresco e apertar à mão até o material começar a sair pela flange
- Aguardar 1 hora e apertar com o binário especificado
- Aguardar 24 horas para a cura completa antes de adicionar fluidos ou pôr em serviço
- Voltar a colocar a tampa após a utilização

Limitações e segurança

- Não recomendado para juntas de cabeça nem para peças em contacto constante com gasolina
- Não compatível com óleos que contenham modificadores de atrito
- Não utilizar em sistemas de oxigénio puro ou ricos em oxigénio, nem como vedante para cloro ou outros oxidantes fortes
- Provoca irritação ocular grave, pode provocar uma reação alérgica cutânea e é suspeito de provocar cancro: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Tipo	**Silicone RTV monocomponente forma-juntas (cura pela humidade do ar)**
Cor	**Cinzento**
Conteúdo	**85 g (3 oz), tubo**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Versachem Mega Grey - Silicone forma-juntas cinzento de a... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Tempo de presa	**8-10 minutos**
Colagem completa	**12-24 horas (varia com a temperatura, a humidade e a espessura)**
Resistência à tração	**275 psi (1,9 MPa)**
Temperatura de serviço contínua	**-54 °C a +232 °C**
Temperatura de serviço intermitente	**-54 °C a +343 °C**
Embalagem	**Embalagens de 12 unidades**
Referência Versachem	**99939**
Referência Maqser	**7080631**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt