# Tectane ZB 573 Zinco Brilhante - Spray de zinco claro brilhante 400 ml

**Referência:** 7080ZB573

- Spray de galvanização a frio com acabamento brilhante (zinco claro)
- Boa aderência ao ferro e aos metais não ferrosos
- Pode ser usado como pintura de acabamento para repor a cor dos metais galvanizados
- Secagem rápida
- Admite repintura
- Resistente a +120 °C
- Para reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte
- Para estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas e janelas metálicas
- Para condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais elétricas




## Modo de aplicação

- Lixar suavemente a superfície, removendo partículas soltas ou em vias de se soltarem
- Assegurar que a superfície está limpa, sólida, seca e desengordurada
- Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica
- Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a 25-30 cm da superfície
- Aplicar com o aerossol entre +16 °C e +25 °C

## Limitações e segurança

- Efetuar sempre um ensaio prévio de aderência e compatibilidade com a superfície
- Antes de repintar, são recomendados ensaios de compatibilidade, dada a variedade de tintas existentes
- Aerossol extremamente inflamável e recipiente sob pressão; provoca irritação cutânea e ocular grave e pode provocar sonolência ou vertigens: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Cor | **Zinco claro brilhante** |
| Conteúdo | **400 ml (aerossol)** |
| Embalagem | **Caixa de 12 unidades** |
| Intervalo entre camadas | **5 a 8 minutos** |
| Manuseamento das peças | **15-20 minutos** |
| Seco ao toque | **20 minutos** |
| Secagem completa | **24 horas** |
| Temperatura de aplicação (aerossol) | **+16 °C a +25 °C** |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

# Tectane ZB 573 Zinco Brilhante - Spray de zinco claro brilha... (cont.)

| Características técnicas (cont.) | |
|---|---|
| Resistência térmica | **+120 °C** |
| Validade | **24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada** |
| Armazenamento | **Local seco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo** |
| Referência Maqser | **7080ZB573** |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt