WEICON Spray de Zinco - Proteção catódica anticorrosiva 400 ml

Referência: 7081082

- Proteção catódica contra a corrosão de longa duração em todas as superfícies metálicas
- Camada protetora de secagem rápida e elevada aderência, com flocos de zinco microfinos
- Testado pela TÜV; mais de 1050 horas no ensaio de névoa salina (DIN EN ISO 9227) sem corrosão
- Supera os requisitos da norma DIN EN ISO 1461
- Registado NSF (R2) para utilização no sector alimentar
- Camada condutora, utilizável como camada intermédia na soldadura por pontos
- Primário anticorrosivo e revestimento de juntas soldadas e furos
- Resistente a temperaturas de -50 °C a +500 °C



Modo de aplicação

- Limpar e desengordurar a superfície (WEICON Limpeza de Superfícies)
- Agitar a lata até se ouvir claramente a esfera de mistura
- Pulverizar uniformemente e em cruz, a cerca de 25 cm, com cerca de +20 °C
- Seco ao pó em cerca de 15 minutos, curado em 10 a 12 horas e pintável após 24 horas

Limitações e segurança

- Aplicar com temperatura entre +5 °C e +35 °C
- Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C
- Aerossol extremamente inflamável e recipiente sob pressão; irritante para a pele e olhos e tóxico para os organismos aquáticos: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Pigmento	**Flocos de zinco e alumínio (pureza aprox. 99,9 % Zn / 99,9 % Al)**
Cor	**RAL 9006 (galvanização ligeiramente envelhecida)**
Conteúdo	**400 ml (aerossol)**
Teor de metal na película seca	**Aprox. 70 %**
Densidade	**1,1 g/cm³**
Gama de aplicação	**Interior e exterior**
Primário	**Não é necessário**
Espessura de camada (1,5 demãos cruzadas)	**Aprox. 30-50 µm**
Seco ao pó	**15 min**
Cura	**10-12 h**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

WEICON Spray de Zinco - Proteção catódica anticorrosiva 4... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Pintável	**Após 24 h**
Aderência (corte em grelha DIN 53151 / ISO 2409)	**0**
Flexão em mandril (DIN EN ISO 1519)	**Sem fissuras**
Névoa salina (DIN EN ISO 9227)	**Mais de 1050 h sem corrosão**
Temperatura de processamento	**+5 °C a +35 °C**
Resistência à temperatura	**-50 °C a +500 °C**
Validade	**24 meses à temperatura ambiente**
Armazenamento	**Ao abrigo da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C**
Certificações	**NSF R2 (registo 156012); testado TÜV**
Referência WEICON	**10022889 (antiga 11000400)**
Referência Maqser	**7081082**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt